

Fraxinus OÜ
Holstre küla
69602
Viljandi maakond
Estonia
(+372)55599031



EN 14342:2013

Reakce na oheň	*C ₁ -s1
souvisí s minimální střední hustotou a minimální celkovou tloušťkou	20/15 mm dub 660 kg/m³ bříza 650 kg/m³ jasan 720 kg/m³ javor 700 kg/m³
Uvolňování formaldehydu	E1
Obsah pentachlorofenolu	<5 ppm
Kluzkost	0,15 - 0,17 λ (W/mK)
Přirozená trvanlivost	třída 1